



## Разбавители TAIKOR Thinner для полимерных материалов TAIKOR

ТУ 20.30.12-126-72746455-2019

Разбавители для полимерных материалов TAIKOR



### Описание продукции:

TAIKOR Thinner 01 – разбавитель для грунтовки TAIKOR Primer 150 и эмали TAIKOR Top 425.

TAIKOR Thinner 02 – разбавитель для грунтовки TAIKOR Primer 140.

TAIKOR Thinner 03 – разбавитель для грунт-эмали TAIKOR Top 490.

TAIKOR Thinner 04 – разбавитель для грунт-эмали TAIKOR Top 440.

Разбавители для полимерных материалов TAIKOR представлены в таблице 1.

### Область применения:

Применяется для разбавления полимерных материалов, используемых для защиты бетонных, железобетонных и металлических конструкций.

### Основные характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
<b>TAIKOR Thinner 01</b>			
Внешний вид		Прозрачная жидкость без механических примесей	Визуально
Плотность, при температуре (23±2) °С	г/см <sup>3</sup>	0,871-0,878	ГОСТ 18995.1
<b>TAIKOR Thinner 02</b>			
Внешний вид		Бесцветная или слегка жёлтая прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды	Визуально
Плотность, при температуре (23±2) °С	г/см <sup>3</sup>	0,860-0,880	ГОСТ 18995.1
<b>TAIKOR Thinner 03</b>			
Внешний вид		Бесцветная или слегка жёлтая прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды	Визуально
Плотность, при температуре (23±2) °С	г/см <sup>3</sup>	0,830-0,880	ГОСТ 18995.1
<b>TAIKOR Thinner 04</b>			
Внешний вид		Бесцветная или слегка жёлтая прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды	Визуально
Плотность, при температуре (23±2) °С	г/см <sup>3</sup>	0,800-0,820	ГОСТ 18995.1

### Производство работ:

Перед применением разбавители TAIKOR Thinner и соответствующие материалы TAIKOR должны быть выдержаны при температуре не ниже +18 °С в течение суток.

TAIKOR Thinner добавляется для разбавления только после смешивания компонентов А и В полимерных материалов и выдержки их в течение 10-15 мин после смешения.

Стандартное количество разбавителя 5-10 % по массе материала. В отдельных случаях (по согласованию с технической службой ТехноНИКОЛЬ) допускается разбавление до 15-20 % по массе и более. Допустимое количество разбавителя в каждом случае необходимо смотреть в технических листах и инструкциях на отдельные материалы и системы TAIKOR.

### Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от минус 30 °С до плюс 35 °С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

### Транспортирование:

Транспортирование материала должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5-2009. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

### Сведения об упаковке:

Ведро 16 кг.